

HOJA TÉCNICA
Sikafloor®-2030

Revestimiento de regularización acrílico en base acuosa coloreado, monocomponente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikafloor®-2030 es un revestimiento acrílico para la regularización en capa fina, monocomponente, con adición de áridos seleccionados.

USOS

- Capa de regularización fina para la formación de pavimentos de tipo deportivo.
- Capa de regularización fina en carriles bici o similares.
- Garajes de poco tráfico rodado.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Buen acabado estético
- Gran durabilidad
- Libre de disolventes

DATOS BÁSICOS

FORMA

COLORES

Pasta gris

Varios colores disponibles: rojo (~RAL 3009), verde (~RAL 6001), gris (RAL 7015). Todos los colores son aproximados pudiendo variar las tonalidades en función de las condiciones de aplicación.

PRESENTACIÓN

Caneca de 30 kg. (5 galones).

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases originales bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas a temperaturas entre +10º C y +30º C.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD

~ 1,56 kg/L (+20 °C)

CONTENIDO DE SÓLIDOS

~ 42% (en volumen) / ~ 67% (en peso).

	CONSUMO / DOSIS Capa base: Sikafloor-2030 con un consumo aprox. de 0,6 kg/m^2 Capa de sellado: Sikafloor-2020 con un consumo aprox. de 0,2 kg/m^2
DETALLES DE APLICACIÓN	**CALIDAD DEL SOPORTE** El soporte de hormigón debe ser compacto. La resistencia a compresión debe ser, al menos, 250 kg/cm^2 y la resistencia a tracción no inferior a 15 kg/cm^2. Deben estar libres de cualquier tipo de contaminante como aceite, grasa, revestimientos antiguos, tratamientos superficiales, etc. **PREPARACIÓN DEL SOPORTE** Las reparaciones en el soporte, así como el relleno de coqueras/huecos se llevarán a cabo utilizando los materiales apropiados de las gamas Sika Rep® PE o SikaTop® 122. Las manchas grandes pueden ser eliminadas mediante lijado. Cualquier resto de suciedad, material suelto o mal adherido debe ser totalmente eliminado antes de proceder a la aplicación del producto, preferiblemente mediante cepillado y aspirado.
CONDICIONES Y LIMITACIONES DE APLICACIÓN	**TEMPERATURA DEL SUSTRATO** + 10 °C min. / + 30 °C máx. **TEMPERATURA AMBIENTE** + 10 °C min. / + 30 °C máx. **HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE** 80% humedad relativa máxima.
MÉTODO DE APLICACIÓN	**MODO DE EMPLEO** **MEZCLADO** El Sikafloor®-2030 viene listo para su uso y sólo debe ser homogeneizado. **TIEMPO DE MEZCLADO** 2 minutos **HERRAMIENTAS DE MEZCLADO** El Sikafloor-2030 debe amasarse con una batidora eléctrica de baja velocidad (300 - 400 rpm) o equipo similar. **MÉTODO DE APLICACIÓN** Capa de regularización: Verter el Sikafloor®-2030 y extender uniformemente mediante una llana dentada. Se deberá comenzar por una esquina y continuar de forma lineal y continua, extendiendo el producto de extremo a extremo, prestando especial atención a los encuentros entre paramentos y puntos singulares **LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS** Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo. El material endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos. **NOTAS DE APLICACIÓN / LIMITACIONES** Proteger el Sikafloor-2030 fresco de la humedad, de la condensación y del agua durante las primeras 24 horas. Un tratamiento incorrecto de las fisuras en el soporte puede producir una vida de servicio reducida y que se marquen las fisuras en la superficie. Para obtener color homogéneo, asegurarse de utilizar el mismo número de lote de fabricación del producto en cada área de aplicación.



BASES

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sikafloor®-2030 :

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.
Flooring
Centro industrial "Las Praderas de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6, Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
EM, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com





BUILDING TRUST

